

Nouryact CF40

Metal complex

Nouryact® CF40 是一种基于铁复合物促进剂，适用于不饱和聚酯树脂、丙烯酸树脂和乙烯基酯树脂在升温条件下固化。

CAS 编号
proprietary

规格

外观	透明黄色液体
铁	800-900 mg/kg

特性

密度, 20 °C	1.07 g/cm ³
粘度, 20 °C	7 mPa.s

应用

Nouryact® CF40可以与Trigonox K-90等氢过氧化物结合使用，在室温和升温条件下高效固化通用型不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂和双环戊二烯树脂。

存储

Nouryact® CF40在室温条件下是稳定的。

注意

在建议的条件下存储时，Nouryact® CF40会在交付后至少6个月内保持在诺力昂产品规格范围内。

包装和运输

标准包装为30升 HDPE(Nourytainer®) 桶装25kg Nouryact® CF40.包装和运输符合国际法规。关于其它定量包装的可用性，请联系诺力昂公司销售代表。根据国家和国际运输法规，Nouryact® CF40 属于非危险货物。

安全和处理

保持容器密闭。在室温条件下，在干燥，通风良好的场所贮存和操作Nouryact® CF40，不要和有机过氧化物混合。有关Nouryact® CF40安全贮存，使用和操作的4详细信息，请参考安数据单(SDS)。在接受本产品前，应仔细阅读SDS上的相关安全信息。可以从以下途径获取SDS: nouryon.com/sds-search。

我们出于善意提供所有关于本产品的信息和/或处理/使用建议，并相信这些信息为可靠信息。但诺力昂对此类信息和/或建议之准确性和/完整性、对本品的适用性或针对某特殊用途的适用性不提供任何担保，也不承诺任何建议使用方式不会侵犯任何专利权。诺力昂对于因使用或参考本信息或使用本产品(或产品性能)而产生的任何问题，不承担任何责任。此处的任何信息都不得被解读为授予任何专利许可或延长许可期限。用户必须通过测试或其他手段提前自行判断产品是否适用于其所需的用途。此处的信息取代此前发布之所有与本主题相关信息。用户只有在确保本文件(包括所有页眉、页脚)完整、未被修改，且不会在未经授权的情况下被滥用的前提下，才能转发、散播和/或复印本文件。不得将本文件复制粘贴到任何网站上。

联系我们

Polymer Specialties Americas
polymer.amer@nouryon.com

Polymer Specialties Europe, Middle East, India and Africa
polymer.emeia@nouryon.com

Polymer Specialties Asia Pacific
polymer.apac@nouryon.com

Nouryon